

## VS.1370/AD UV BASE EMBOSSING

*La VS.1370/AD è una vernice UV da sovrastampa, studiata per applicazioni serigrafiche.*

*Solitamente questa vernice ha proprietà eccezionali di scorrimento e livellamento, e ha ottima capacità di polimerizzazione.*

*Crea una superficie uniforme, liscia, in rilievo, con una buona brillantezza.*

### Applicazione e Stampa

- **SUPPORTI:**
  - PP
  - Carta
  - Cartone
  - Packaging
- Esente da solvente
- Pronto stampa
- Per ottenere il massimo grado di brillantezza, l'applicazione ottimale è 7 – 10 gr/m2 .

### PROPRIETA' e CARATTERISTICHE

Incollabile / Sovrastampabile	<b>No</b>
Flessibilità	<b>Molto buona</b>
Adatta a stampa a caldo	<b>No</b>
Fili raccomandati	<b>100 / 43</b>
Adatta al contatto diretto con il cibo	<b>No</b>

## Lavorazione

Mescolare prima dell'utilizzo, assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita al fine di evitare la contaminazione con altri materiali.

## Asciugatura e attrezzatura

Questa vernice è progettata per essere polimerizzata a 80 mJ con lampada da 120 Watt/cm<sup>2</sup>.

Una maggiore velocità di stampa e capacità di polimerizzazione possono essere ottenute con lampade UV aggiuntive.

Il substrato può influire sulla velocità di polimerizzazione.

Verificare sempre la compatibilità della vernice con gli impianti, i substrati per una polimerizzazione sufficiente prima dell'uso generale.

### Lavaggio



Si consiglia:

#### **SOLVENTE LAVAGGIO 95 AL**

(cod.68.95AL)

Odore tenue, meno persistente.

#### **SOLVENTE LAVAGGIO S.F. 68.02**

#### **LAVAGGIO TELAI 110**

(cod.68.110)

Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro sito la "Scheda Tecnica Lavaggi".

### Diluenti / Additivi



#### **Diluyente 301.D.022**

(da 1 a 5%)

Esente da NVP, incolore

#### **Livellante 150.AD07**

(da 1 a 3%)

## Durata e conservazione

La VS.1370/AD è garantita per un anno dalla data di produzione nel suo imballo d'origine, salvo casi particolari. Lo stoccaggio deve essere fatto ad una temperatura compresa tra 10-30° C.

\*\*\*\*\*

*COLORFLEX garantisce la qualità dei prodotti.*

*Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica. Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.*